

## Technický list

# DELTA® - FASSADE PLUS

Čierna difúzne otvorená fasádna fólia  
pre obklad s otvorenými škárami



Vlastnosti	Metóda	Hodnoty	Jednotky
<b>Popis</b>			
Použitie	-	Čierna difúzne otvorená fasádna fólia pre odvetrané fasády s otvorenými škárami s obkladom z dreva, kovu atď.	-
Materiál	-	Vysoko pevná čierna polyesterová textília so špeciálnym akrylátovým vodotesným povrstvením a lepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu.	-
Plošná hmotnosť	EN 1849-2	210	g/m <sup>2</sup>
Hrúbka	EN 1849-2	ca. 0,45	mm
<b>Vodotesnosť</b>			
Vodotesnosť pred a po umelom starnutí (5.000 h UV)	EN 1928 + EN 13859-2	W1	-
Odolnosť voči hnanému dažďu	Test Uni-versita Berlín	Tesné	-
<b>Priepustnosť pre vodnú paru</b>			
Hodnota sd	EN ISO 12572	ca. 0,02	m
Faktor difúzneho odporu $\mu$	-	ca. 45	-
<b>Mechanické vlastnosti</b>			
Pevnosť pozdĺžna / priečna	EN 12311-1	270 / 230	N/5 cm
Pevnosť po umelom starnutí (5.000 h UV) pozdĺžna / priečna	EN 12311-1	250 / 210	N/5 cm
Natiahnutie pozdĺžne/priečne	EN 12311-1	> 10	%
Pevnosť vo vytrhnutí klinca pozdĺžna / priečna	EN 12310-1	110 / 110	N
Priamosť	EN 1107-2	< 0,5	%
Správanie sa za chladu	EN 1109	-40	°C
<b>Ďalšie vlastnosti</b>			
Reakcia na oheň	EN 13501-1	B-s1,d0	-
Teplotná odolnosť	-	- 30 až + 120	°C
Oblasti použitia	Pre všetky fasádne obklady s otvorenými škárami z dreva (zvisle i vodorovne), kovu (ľahokov, perforovaný plech z titáňzinku, lamely z AL atď.) so šírkou škáry do 20 mm a podielom škár do 20% z plochy.		
CE harmonizácia	EN 13859-2	Áno	-
Príslušenstvo	DELTA®-TAPE FAS (UV stabilizovaná čierna jednostranne lepiaca páska na fóliovom nosiči), DELTA®-QUICKFIXX (skrutky na provizórnu fixáciu fasádnych pásov na rôznych tepelne izolačných doskách).		
Rozmery / hmotnosť / paletové množstvo	-	1,5 x 50 / 16 / 28	m / kg / Rolí

Obsah tohoto technického listu zodpovedá stavu techniky a poznania v okamihu vydania a nekladie si nároky na kompletnosť. Uvedené informácie nezabávajú zodpovednosti za vlastné počínanie. Vydaním tohoto technického listu strácajú všetky predchádzajúce svoju platnosť. Chyby a tlačové chyby vyhradené.

Dörken GmbH & Co. KG · Wetterstraße 58 · 58313 Herdecke · Tel.: 0 23 30/63-0 · Fax: 0 23 30/63-508 · info@doerken.de · [www.doerken.de](http://www.doerken.de)

Ein Unternehmen der Dörken Gruppe – A Company of the Dörken Group – Une société du groupe Doerken