

Lignovit Sperrgrund

40960



Popis výrobku

Vodou ředitelný bílý základ na dřevo pro průmyslové a řemeslnické použití, na bázi speciálních akrylátových disperzí. Povrchová úprava je chráněna proti modrání a napadení plísněmi.

Zvláštní vlastnosti

Izolující účinek vůči barevným tříslovinám a pryskyřici, velmi dobrá zpracovatelnost.

Oblasti použití

Pro rozměrově nestálé nebo omezeně rozměrově stálé stavební dílce ve venkovní a vnitřní oblasti, jako např. profilovaná prkna nebo části balkónu. Není vhodný pro přímý kontakt s potravinami a krmivy. Není vhodný na dřevo, které je v trvalém kontaktu s půdou a/nebo vodou.

Způsob nanášení

vacumat, natírání, stříkání

Příprava podkladu

Vlhkost dřeva mezi 12 a 15 %.
Použitelné ohoblované, obroušené nebo drsné dřevo

Technologický postup

Bílá plus pastelové odstíny: 1 x Lignovit Sperrgrund 40960

1 x Lignovit Color 53223 ff nebo Lignovit Spritzfertig 42981 ff s lehkým mezibrusem zrnitostí 280. Pokud se vyžaduje ochrana před modráním (B, např. zkouška dle EN 152-1), dřevokaznými houbami (P, např. zkouška dle EN 113) a před napadením plísněmi (Iv, zkouška dle EN 46), impregnovat nejdříve s Lignovit Imprägniergrund 53134 (množství nánosu u normované zkoušky 200g/m², uznávací certifikát č. 2/05)

Teplota zpracování a objektu

Nesmí klesnout pod + 10 °C.
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují dobu schnutí. Zabránit přímému slunečnímu svitu (příliš rychlé zasychání).

Skladování v chladu, ale ne v mrazu.

02-10 (nahrazuje 08-09)

Prosím obraťte

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uzivatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uzivatele, proto se doporučuje vyrobiť vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

Pracovní nástroje

Pracovní nástroje okamžitě po použití vyčistit vodou.

Ředění

Dle potřeby vodou. Výrobek je připraven ke zpracování.

Doba schnutí

(při pokojové teplotě 20°C)

neulpívá prach	po cca 30 minutách
možné přebrousit	po cca 3 – 4 hodinách
možné přelakovat	po cca 3 – 4 hodinách
proschlé	po cca 12 hodinách

Vydatnost (na jednu vrstvu)

Spotřeba cca 10 m²/l popř. cca 100 g/m² na jednu vrstvu.

Velikost balení

4 litry, 20 litrů

Trvanlivost

Minimálně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.

Barevné odstíny

Bílý 40960

Bezpečnostně technické údaje

Dbát na bezpečnostní list!