

# PCD 91®

## ČIŠTĚNÍ A OCHRANA DŘEVA



### ➤ Konzervační prostředek řezných ploch dřeva

#### POPIS VÝROBKU:

PCD 91 je konzervační prostředek na vodní bázi pro konzervaci otevřených řezných ploch (čel) tlakově upraveného dřeva tříd 3 a 4. Aplikací na otevřené řezy, vyvrtané plochy nebo drážkované konce udrží PCD 91 dřevo celistvé a konzervované. K dispozici v hnědé barvě, PCD 91 se aplikuje rychle a jednoduše, jak přímo na místě, tak v dílenském prostředí.

#### VLASTNOSTI:

- Vysoce penetrační vlastnosti.
- Netvoří film.
- Připraven k použití. Jednoduchá aplikace.
- Výrobek na vodní bázi.
- Zachovává celistvost tlakově upraveného dřeva.
- Chrání před útoky hmyzu a hub, dokonce ve vlhkém a uzavřeném prostředí.
- Skvělá penetrace do řezných, vrtaných ploch a drážkovaných konců dřeva.
- Kompatibilní s jednosložkovými a dvousložkovými finálními nátěry.

#### ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

- Na všechna tlakově upravená dřeva třídy 3 a 4.
- Palubky, obložení, zahradní nábytek...

#### ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

- Před použitím nádobu s přípravkem jemně protřepejte aby nedošlo k napěnění produktu, nebo řádně před a během použití promíchejte.
- Nanášejte při teplotách +5 až +35°C

#### PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený nečistot, mastnoty, špíny a předchozích nátěrů.

#### ŘEDĚNÍ

Neředit.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Vzhled:** matný
- Typ nosiče:** Akrylové pryskyřice
- Typ rozpouštědla:** voda
- Měrná hmotnost (při 18°C):** 1 ± 0,1
- Skupenství:** Polokapalný
- Obsah pevných látek:** 7%±1
- PH:** 8 ± 0,5
- Hořlavost:** Není zařazen mezi hořlaviny
- Bod vzplanutí:** > 100°C
- Skladovatelnost:** 3 roky v neotevřeném orig. balení
- Velikost balení:** 300 ml, 1l, (10l na objednání)
- Barva:** hnědá



**Vzhled a zápach:** Hnědý odstín má po uschnutí hnědou barvu. Slabý nebo nezaznamenaný zápach.

**Doba schnutí:** 48 hodin při 22°C. Je důležité sledovat dobu schnutí, aby se zajistila fixace aktivních látek ve dřevě.

**VOC:** Limitní hodnota EU pro tento výrobek (Kat. A/e) je 130g/l (2010), tento výrobek obsahuje max. 33g/l.

#### NANÁŠECÍ POMŮCKY:

- Štětce
- Váleček
- Rozprašovač: stříkací pistole, lakovací pistole HVLP, zahradní postřikovač
- Ponoření

## APLIKACE:

### > Štětec, váleček, rozprašovač:

Aplikujte rovnoměrnou a vydatnou vrstvu na všechny řezné, vrtané plochy a drážkované konce dřeva. Setřete kapky či stékající přebytek prostředku. Nechte uschnout.

### > Ponoření:

Ponořte dřevo na 5 minut.

Nechte odkapat přebytek PCD 91.

Nechte uschnout.

PCD 91 je pouze konzervant. Nenahrazuje finální nátěr. Po 48 hodinách schnutí, by mělo být tlakově upravené dřevo ošetřeno SEASONITE<sup>®\*</sup> nebo jiným výrobkem OWATROL vhodným pro nové dřevo, za účelem snížení následků zvětrávání - zešednutí, štípnání, praskání atd. jako důsledek náhlého vystavení slunci a dešti.

## BEZPEČNOST:

S odkazem na bezpečnostní list, který je k dispozici na [info@owatrol.cz](mailto:info@owatrol.cz) a text na etiketě. Uchovávejte mimo dosah dětí.

## Datum vystavení:

Leden 2014

## VYDATNOST:

> 5-7 m<sup>2</sup>/l

> Aktuální vydatnost se bude lišit v závislosti na aplikační metodě, typu, struktuře, stáří a pórovitosti povrchu dřeva.

## ČIŠTĚNÍ:

Vodou.

## SKLADOVÁNÍ:

> Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

> Skladujte v originálním balení.

## OBEČNÉ INFORMACE:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL International není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím, kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) nebo místního OWATROL zástupce ve vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

## KONTAKT:

PROKOM R&S s.r.o.

Pekařská 1641/79b, 747 05 Opava-Kateřinky

Tel.: +420 553 733 929

E-mail: [drevo@prokom.cz](mailto:drevo@prokom.cz)

[www.prokom.cz](http://www.prokom.cz)

